

Oberflächenwelt aqua-rep

Der hochwirksame Oberflächenschutz



Applikation

Frühestens 12 Std. nach dem Auftrag der letzten Deckschicht

Eigenschaften

Nicht schichtbildend, farb- und glanzneutral, UV-stabil
keine Beeinträchtigung der Wasserdampfdurchlässigkeit

Produktbasis

Hochmolekulare, Fluorpolymer-Verbindung auf Alkoholbasis.
Frei von nanostrukturierten Inhaltsstoffen

Konsistenz

Flüssig, wasserklar

Spez. Gewicht

0,784 +/- 0,005 g/ cm³

Lagerfähigkeit

Im verschlossenen Originalgebilde mindestens 2 Jahre lagerfähig

Transport

ADR Klasse 3 Ziffer 33 UN 1993

Untergrund

Der Untergrund muss staub- und fettfrei sein

Sprühdruck

Druckregler / Position ganz offen: minus 2 Umdrehungen (2 x 360°)

Arbeitsschutz

Bei der Verarbeitung sind Schutzhandschuhe, Schutzbrille und eine Atemschutzmaske mit Filter A2, (braun, org. Gase und Dämpfe mit Siedepunkt > 65° C zu tragen).

Während der Arbeit ist für genügend Frischluft zu sorgen und der Arbeitsbereich ist mit gut sichtbaren Warnschilder zu sichern (Explosionsgefahr).

Vorsichtsmassnahmen

Nicht einnehmen. Berührung mit den Augen vermeiden. Dämpfe verursachen Schläfrigkeit.

Allgemeine Hinweise

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.

Weitere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung entnehmen Sie bitte unseren entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblätter.

Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung

aqua-rep ist ein hochwirksamer Oberflächenschutz zur hydrophoben Ausrüstung von mineralischen und kunststoffvergüteten Putzen. Durch das tiefe Eindringvermögen ins mineralische Substrat, entsteht eine schmutz- und flüssigkeitsabweisende Oberfläche. Der hohe Wirkungsgrad erhöht die Haftungshemmnis auch gegen ölige und fettige Verschmutzungen.

Verarbeitung

aqua-rep wird anwendungsfertig geliefert und mittel Sprühapplikation in einem Abstand von 15 cm – 20 cm zur Wand oder Decke appliziert. Der Auftrag erfolgt in gleichmässig bleibenden Tempo von ca. 0,5 – 0,7 Meter pro Sekunde und ist vollflächig aufzutragen. Verarbeitung: ca. 48 Stunden nach Abtrocknung des Untergrundes

Trocknungszeit

Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit: ca. 1–2 Std.

Ergiebigkeit

1 Liter aqua-rep reicht für ca. 10 – 12 m²

Lieferform

Gebinde zu 1 Liter 5 Liter und 30 Liter

Mehr zu aqua-rep

<https://oberflaechenwelt.de/aqua-rep/>

oberflächen welt